



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57265—
2016/
EN 845-3:2013

СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Технические условия

(EN 845-3:2003,
Specification for ancillary components for masonry — Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork,
IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН структурным подразделением Акционерного общества «Научно-исследовательский центр» (АО НИЦ «Строительство») Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко), Объединением юридических лиц «Союз производителей композитов» (Союзкомполит) и Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ) на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2016 г. № 1695-ст

4 Настоящий стандарт идентичен стандарту EN 845-3:2013 «Вспомогательные компоненты каменной кладки. Технические условия. Часть 3. Стальная арматурная сетка для упрочнения горизонтальных швов кладки» (EN 845-3:2013 «Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk — Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международного и европейских стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном официальном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	3
4 Классификация, обозначения, основные параметры и размеры	4
5 Технические требования к материалу сетки	6
6 Требования к арматурным сеткам	8
7 Описание и обозначение изделий	11
8 Маркировка	12
9 Оценка соответствия требованиям настоящего стандарта	12
Приложение А (обязательное) План внутрипроизводственного контроля производства	14
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международного и европейских стандартов национальным стандартам	15
Библиография	16

СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Технические условия

Reinforcement mesh for masonry. Specifications

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к арматурной сетке, используемой при армировании горизонтальных швов и штукатурного слоя каменной кладки несущих и ненесущих стеновых конструкций зданий и сооружений различного назначения, а также в качестве связевого элемента в многослойных каменных стенах. Настоящий стандарт распространяется на арматурные сетки, выполненные из стальной (металлической) проволоки или композитного волокна, и устанавливает технические требования, показатели и характеристики арматурных сеток и требования к методам их контроля.

Настоящий стандарт распространяется на арматурные сетки, используемые:

- для армирования горизонтальных швов кладки несущих стен, возводимых в сейсмических и сейсмоопасных регионах Российской Федерации;
- в качестве связей в многослойной кладке для соединения слоев;
- для армирования штукатурного слоя стен из различных кладочных материалов.

Стандарт распространяется на арматурные сетки, предназначенные для использования в конструкциях, эксплуатируемых в средах с различной степенью агрессивного воздействия, отвечающих требованиям по огнестойкости и пожарной безопасности.

2 Нормативные ссылки

Для применения данного стандарта требуется использование перечисленных ниже документов. В случае датированных ссылок действителен только тот выпуск, на который сделана ссылка. В случае недатированных ссылок применяется последний выпуск документа, на который сделана ссылка (включая все изменения):

EN 846-2, Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk — Teil 2: Bestimmung der Verbundfestigkeit der vorgefertigten Lagerfugenbewehrung (Вспомогательные компоненты каменной кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления готовой арматуры для горизонтальных швов кладки)

Methods of test for ancillary components for masonry — Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints

EN 846-3, Prüfverfahren für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Schubtragfähigkeit von Schweißstellen in vorgefertigter Lagerfugenbewehrung (Методы испытаний вспомогательных компонентов каменной кладки. Часть 3. Определение допускаемой нагрузки на срез сварных швов в готовой арматуре для горизонтальных швов кладки)

Methods of tests for ancillary components for masonry — Part 3: Determination of shear load capacity of welds in prefabricated bed joint reinforcement

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur (Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1. Метод испытания при температуре окружающей среды)

Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of testing at ambient temperature

EN 10020, Begriffsbestimmung fuer die Einteilung der Staehle (Определение и классификация сталей)
Definition and classification of grades of steel

EN 10088-1, Nichtrostende Staehle — Teile 1: Verzeichnis der nichtrostenden Staehle (Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей)

Stainless steels — Part 1: List of stainless steels

EN 10088-2, Nichtrostende Staehle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fuer Blech und Band aus korrosionsbestaendigen Stalen fuer allgemeine Verwendung (Стали нержавеющие. Часть 2. Технические условия поставки листовой и полосовой стали, стойкой к коррозии общего назначения)

Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes

EN 10088-3, Nichtrostende Staehle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fuer Halbzeug, Staebе, Walzdraht gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestaendigen Staehlen fuer allgemeine Verwendung (Стали нержавеющие. Часть 3. Технические условия на поставку полуфабрикатов, стержней, прутков, катанки и профилей и продукции со специальной отделкой из коррозионно-стойких сталей общего назначения)

Stainless steels — Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes

EN 10244-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 1: Allgemeine Regeln (Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 1. Общие правила)

Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 1: General principles

EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2: Überzüge aus Zink oder Zinklegierungen (Проволока стальная и изделия из проволоки. Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке. Часть 2. Покрытия из цинка или цинковых сплавов)

Steel wire and wire products — Non-ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

EN 10245-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Stahldraht — Teil 1: Allgemeine Regeln (Проволока стальная и изделия из проволоки. Органические покрытия на стальной проволоке. Часть 1. Общие правила)

Steel wire and wire products — Organic coatings on steel wire — Part 1: General rules

EN 10245-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Stahldraht — Teil 2: PVC-beschichteter Draht (Проволока стальная и изделия из проволоки. Органические покрытия на стальной проволоке. Часть 2. Проволока с покрытием из ПВХ)

Steel wire and wire products — Organic coatings on wire — Part 2: PVC coated wire

EN 10245-3, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Stahldraht — Teil 3: PE-beschichteter Draht (Проволока стальная и изделия из проволоки. Органические покрытия на стальной проволоке. Часть 3. Проволока с покрытием из полиэтилена (PE))

Steel wire and wire products — Organic coatings on wire — Part 3: PE coated wire

EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustaehlen — Technische Lieferbedingungen (Полосы и листы из конструкционной стали с покрытием, полученным непрерывным горячим погружением. Технические условия поставки)

Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming — Technical delivery conditions

EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Staehlen zum Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen (Полосы и листы из малоуглеродистой стали для холодной штамповки с покрытием, полученным непрерывным горячим погружением. Технические условия поставки)

Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming — Technical delivery conditions

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Prüfung von statischen einachsigen Prüfmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckprüfmaschinen — Prüfung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1) (Материалы

лы металлические. Проверка машин для статических одноосных испытаний. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Проверка и калибрование системы измерения усилия)

Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines; verification and calibration of the force-measuring system

EN ISO 9513, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung von Längenänderungs-Messeinrichtungen für die Prüfung mit einachsiger Beanspruchung (ISO 9513) (Материалы металлические. Калибровка экстензометров при проведении контроля соосности)

Metallic materials — Calibration of extensometer systems used in uniaxial testing (ISO 9513)

ISO 10606, Steel for the reinforcement of concrete — Determination of percentage total elongation at maximum force (Сталь арматурная для бетона. Определение полного относительного удлинения при максимальном усилии)

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **горизонтальный шов кладки** (horizontal joint of masonry*, Lagerfuge**): Слой раствора между опорными поверхностями строительных блоков.

3.1.2 **арматура горизонтальных швов кладки** (Lagerfugen bewehrung*, reinforcement of horizontal joint of masonry**): Стальная арматура заводского изготовления для укладки в горизонтальный шов кладки.

3.1.3 **прочность сцепления** (Verbundfestigkeit*, adhesion strength**): Растягивающее усилие, которое может выдержать определенный продольный участок арматуры в горизонтальном шве каменной кладки.

3.1.4 **характеристический предел текучести** (charakteristische Streckgrenze*, characteristic yield strength**): Значение предела текучести, которое превышают 95 % всех единичных значений испытания.

3.1.5 **поперечная проволока** (Querdrahte*, cross wire**): Проволока, соединяющая продольные проволоки.

3.1.6 **декларируемое значение** (deklarerter Wert*, the declared value**): Значение, о надежном соблюдении которого с учетом точности испытаний и отклонений в процессе производства заявляет производитель.

3.1.7 **строительный элемент** (Bauteil*, construction element**): Арматура горизонтальных швов кладки во всю длину либо в виде плоского длинного листа, либо в виде рулона.

3.1.8 **длина нахлеста** (die Länge der Überlappung*, the length of the overlap**): Минимальная длина участка арматуры горизонтального шва, расположенного параллельно следующему участку в целях сохранения всей эффективности армирования в горизонтальном шве каменной кладки.

3.1.9 **продольная проволока** (Längsdraht*, longitudinal wire**): Проволока, расположенная параллельно продольной стороне кладки.

3.1.10 **сетка** (masche*, mesh**): Сетка, образуемая путем сваривания или переплетения проволоки или изготавливаемая путем просечки и вытяжки полосы с образованием ряда параллельных прорезей.

3.1.11 **высота профиля** (Profilhöhe*, profile height**): Наибольшая общая высота (расстояние между верхней и нижней лицевой поверхностью перпендикулярно длине и ширине шва) уложенной в раствор части арматуры горизонтального шва.

3.1.12 **прочность при сдвиге** (festigkeit bei scher*, shear strength**): Среднее усилие сдвига, которое при испытании сборной пробы из испытываемых образцов приводит к разрушению места соединения двух прутьев или проволоки, на которые действует нагрузка по продольной оси в плоскости арматуры горизонтального шва кладки.

3.1.13 **ширина** (Breite*, width**): Общий размер в плоскости арматуры горизонтального шва кладки, измеренный перпендикулярно продольной оси.

3.1.14 **проволока** (Draht*, wire**): Изделие из металла с любой формой поперечного сечения, вытянутое в холодном состоянии в продольном направлении.

3.1.15 **номинальный диаметр проволоки** (Drahtennendurchmesser*, nominal diameter of wire**): Диаметр круга с площадью, равной площади поперечного сечения проволоки, выраженный в миллиметрах.

* en.

** de.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

A_c — площадь поперечного сечения гладкой фасонной проволоки, мм²;

A_e — площадь поперечного сечения арматуры горизонтального шва кладки, мм²;

A_{gt} — общее удлинение при наибольшем усилии, %;

a — ширина арматуры горизонтального шва кладки, мм;

b — расстояние между поперечными прутьями, мм;

c — диаметр продольной проволоки, мм;

d — расстояние между поперечными проволоками, мм;

e — расстояние между продольными проволоками в плетеной сетке, мм;

f — шаг ячейки просечно-вытяжной арматурной сетки (межосевое расстояние), мм;

g — ширина ячейки просечно-вытяжной арматурной сетки (межосевое расстояние), мм;

l_s — длина испытуемого образца гладкой проволоки или просечно-вытяжной сетки, мм;

l — длина одного элемента арматуры для горизонтального шва кладки в состоянии поставки от производителя;

m — масса испытуемого образца гладкой проволоки или просечно-вытяжной сетки, г;

ρ — номинальная плотность материала, кг/м³;

R_m — предел прочности при растяжении, Н/мм²;

R_e — предел текучести, Н/мм²;

$R_{p0,2}$ — условный предел текучести при относительном удлинении 0,2 %, Н/мм²;

$R_{p0,5}$ — предел прочности при общем удлинении 0,5 %, Н/мм²;

t — высота профиля, мм.

4 Классификация, обозначения, основные параметры и размеры

4.1 Классификация стальной (металлической) арматурной сетки осуществляется по диаметру стержней, расположению рабочей арматуры и форме изделия.

В приложении А приведены данные по типам сеток, рекомендуемых для использования при проектировании каменных конструкций.

4.2 Классификация арматурной сетки из композитных стержней осуществляется по типу непрерывного армирующего наполнителя. Выделяют следующие виды:

АСК — стеклокомпозитные;

АБК — базальтокомпозитные;

АУК — углекомпозитные;

ААК — арамидокompозитные;

АКК — комбинированно-композитные.

4.3 Форма и размеры арматурных сеток должны соответствовать действующим стандартам, техническим условиям производителя сеток или проектной документации на арматурные изделия.

4.4 Структура условного обозначения сеток в проектах, при заказе или в других документах включает в себя следующие параметры:

4.4.1 Для стальных (металлических) арматурных сеток условное обозначение имеет следующий вид:

$$C \cdot \frac{d}{d_1} \cdot b \cdot l,$$

где C — обозначение наименования сварной сетки (с добавлением для рулонных сеток индекса р-С-р);

d, d_1 — диаметры продольных и поперечных стержней сетки;

b, l — ширина и длина сетки соответственно, см.

Примеры условного обозначения:

- сетка с продольными стержнями из арматурной стали класса А500С диаметром 8 мм, с шагом 200 мм и поперечными стержнями из арматурной стали класса А500С диаметром 6 мм, с шагом 600 мм, шириной 2050 мм и длиной 6650 мм:

$$C \cdot \frac{8A500C}{6A500C} \cdot 205 \cdot 665$$

* en.

** de.

- сетка с продольными стержнями из арматурной стали класса А500С диаметром 6 мм и поперечными стержнями из арматурной стали В500С диаметром 3 мм, с шагом продольных и поперечных стержней 100 мм, шириной 2550 мм и длиной 6050 мм:

$$C - \frac{6A500C}{3B500C - 100} \cdot 255 \cdot 605$$

4.4.2 Для композитных арматурных сеток условное обозначение имеет следующий вид:

$$\Phi/M - a/b-c-d;$$

где Φ — обозначение марки сетки (по названию фирмы, изготавливающей сетку);

M — тип армирующего наполнителя композита стержня сетки (см. 4.2);

a, b — прочность сетки в продольном и поперечном направлениях соответственно, кН/м;

c — размеры ячеек сетки в продольном и поперечном направлениях, мм;

d — ширина рулона, см.

Пример условного обозначения:

Сетка марки «XX» фирмы «YY», прочностью на растяжение по основе (продольные нити) 100 кН/пог. м, прочностью на растяжение по утку (поперечные нити) 50 кН/пог. м, размерами ячейки в продольном и поперечном направлениях 40 мм и шириной рулона сетки 200 см:

Сетка марки «XX» фирмы «YY» — 100/50—40—200.

4.5 Параметры арматурных стальных (металлических) сеток, используемых в строительстве, приведены в таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4.1 — Параметры сеток

В миллиметрах

Вид сетки	Тип сетки	Ширина сетки b	Длина сетки l	Диаметры стержней d, d_1	Расстояние между стержнями (в осях) — шаг стержней		Размеры выпусков стержней	
					продольных S	поперечных S_1	поперечных a	продольных a_1 и a_2
Арматурные стальные сетки	Рисунки 5.1—5.6	От 650 до 3800	От 850 до 9000 или до длины рулона	$\frac{3-5}{3-5}$	100 (150) 200 300 400 500	100 (75) 150 (125) 200 (175) 250 300 400	25	

4.6 Механические и геометрические показатели композитных сеток на основе базальтового волокна, рекомендуемых для использования при ведении каменной кладки, армировании штукатурных слоев при отделочных или реставрационных работах, приведены в таблице 4.2.

Т а б л и ц а 4.2 — Физико-механические показатели для композитных сеток на основе базальтового волокна

Материал сетки	Наименование показателей						
	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, кН/м, не менее		Удлинение при разрыве, %, не более		Потеря прочности при проверке морозостойкости (50 циклов замораживания и оттаивания), %, не более	Размеры ячеек, мм
		Продольные нити	Поперечные нити	по продольным нитям	по поперечным нитям		
АБК	100—2500	20—500	20—500	4	4	10	4—200

5 Технические требования к материалу сетки

5.1 Материалы, применяемые для производства арматурных сеток, используемых для армирования горизонтальных швов кладки и штукатурных слоев каменных стен, должны иметь покрытия в соответствии с данными, приведенными в таблице 5.1.

5.1.1 Арматурные сетки для каменной кладки следует изготавливать по технологической документации, утвержденной в установленном порядке, и соответствовать требованиям настоящего стандарта.

5.1.2 Испытания арматурных сеток, уложенных в горизонтальные швы кладки, следует проводить в соответствии с указаниями ЕН 771 и ЕН 998-2.

5.1.3 При испытаниях сеток нагрузка при их разрыве после воздействия химических сред должна быть не ниже 90 % первоначальной.

Т а б л и ц а 5.1 — Материалы и системы защиты от коррозии арматуры для горизонтальных швов кладки и штукатурного слоя

Материал	Требования к материалу ^a	Наименьшее значение для покрытия			Органическое покрытие, мкм	Условное обозначение материала/покрытия ^e
		Масса одной стороны ^b , г/м ²	Масса для двух сторон ^c , г/м ²	Толщина ^d , мкм		
Аустенитная нержавеющая сталь (молибдено-хромоникелевые сплавы)	ЕН 10088	—	—	—	—	R1
Аустенитная нержавеющая сталь (хромоникелевые сплавы)	ЕН 10088	—	—	—	—	R3
Оцинкованная стальная проволока	ЕН 10020, с цинковым покрытием по ЕН 10244	265	—	—	—	R13
Оцинкованная стальная проволока с органическим покрытием всех поверхностей готового элемента	ЕН 10020, с цинковым покрытием по ЕН 10244 и органическим покрытием по ЕН 10245-1, ЕН 10245-2, класс 2a или 2b, ЕН 10245-3	60 ^f	—	—	Минимальное значение: 80. Среднее значение: 100	R18
Оцинкованная стальная проволока	ЕН 10020, с цинковым покрытием по ЕН 10244	105	—	—	—	R19
Оцинкованная стальная проволока	ЕН 10020, с цинковым покрытием по ЕН 10244	60 ^f	—	—	—	R20
Предварительно оцинкованная стальная полоса или стальной лист	ЕН 10327/ЕН 10326; оцинкованная сталь	—	275	19	—	R21

^a Если не установлено иное, допускается выбор подходящего сорта стали, отвечающего требованиям стандарта ЕН 10020 к оцинкованным изделиям.

^b Масса покрытия означает массу цинка; она указана для одной стороны проволоки и для нанесенных позднее покрытий.

^c Масса покрытия означает массу цинка; она указана для двух сторон предварительно оцинкованных пластинчатых продуктов. Среднее значение для одной стороны равно 50 % значения для двух сторон, однако это не означает, что покрытие распределено равномерно.

^d Толщина покрытия означает минимальную толщину защитного металлического покрытия на всех поверхностях продукта или нанесенного позднее цинкового покрытия продукта, не являющихся поверхностями поперечного сечения.

^e Это число указывают в целях однозначного обозначения материала; оно не позволяет судить о сравнительных эксплуатационных и качественных показателях.

^f На проволоках круглого сечения перед дальнейшей переработкой.

5.1.4 Допускается применение арматурных сеток для армирования горизонтальных швов кладки, для штукатурного слоя и в качестве связевых элементов.

5.1.5 Изготавливают стальные сетки следующих типов:

- прямоугольной конфигурации (рисунок 5.1);
- фахверковой конфигурации (рисунок 5.2);
- плетеной конфигурации (рисунок 5.3);
- просечно-вытяжная форма сетки (рисунок 5.4).

5.1.6 Сварные арматурные стальные сетки следует изготавливать с помощью контактно-точечной сварки или иными способами, обеспечивающими требуемую прочность соединения и не допускающими снижения прочности соединяемых арматурных элементов. Режимы сварки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов

5.1.7 Сварные сетки следует изготавливать из арматурной стали класса B500C диаметром 4—5 мм, арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 3—5 мм и стержневой арматурной стали классов A400 (A-III), A500C, B500C и A240 (A-I) диаметром 6—10 мм. (Вышеперечисленные стали являются коррозионно-стойкими согласно таблице 5.1.)

5.1.8 Композитные сетки изготавливают следующих типов:

- с квадратными ячейками (рисунок 5.5);
- с прямоугольными ячейками (рисунок 5.6).

5.1.9 Диаметры арматуры композитных сеток назначают из условия необходимой по расчету площади поперечного сечения арматуры. При этом значение наружного диаметра должно быть не менее значения, указанного в паспорте на продукцию.

5.1.10 Геометрические размеры арматурных стержней стальных и композитных сеток следует устанавливать в соответствии с требованиями нормативных документов.




Рисунок 5.1 — Сетка с решетчатой конфигурацией




Рисунок 5.2 — Сетка с фахверковой конфигурацией




Рисунок 5.3 — Сетка с плетеной конфигурацией




Рисунок 5.4 — Просечно-вытяжная сетка




Рисунок 5.5 — Сетка с квадратной ячейкой




Рисунок 5.6 — Сетка с прямоугольной ячейкой

5.1.11 Стальные сетки изготавливают плоскими или рулонными. Рулонными изготавливают стальные сетки с продольными стержнями из арматурной стали диаметром от 3 до 5 мм включительно.

5.1.12 Композитные сетки с номинальным диаметром от 1,5 до 8 мм допускается поставлять в мотках или в барабанах. Композитные вязаные (прошивные) сетки допускается поставлять в рулонах.

5.1.13 По физико-механическим показателям арматурные сетки из композитных материалов должны удовлетворять требованиям, приведенным в документах на изделие. При этом предел прочности при растяжении и модуль упругости при растяжении должны быть не менее значений, указанных производителем в паспорте на изделие.

6 Требования к арматурным сеткам

6.1 Общие положения

6.1.1 Производитель сеток должен определить соответствие сеток требованиям и свойствам, установленным в настоящем стандарте, с помощью методов испытаний и других методов, на которые сделаны ссылки в настоящем стандарте.

Примечание — Критерии соответствия требованиям, приведенным ниже, относятся к первичным испытаниям и, при необходимости, к проверке поставленных партий изделий.

6.1.2 Критерии для оценки соответствия требованиям производства, приведенным в настоящем стандарте, установлены в разделе по внутризаводскому контролю производства.

6.2 Области применения изделий и их типы

6.2.1 Арматура для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях представляет собой сварную сетку из стальной проволоки, описанную в 5.1.5. Производитель должен указывать в документах на изделие, что оно предназначено для несущих конструкций.

6.2.2 Наименьший диаметр продольных проволок должен быть 3,0 мм.

6.2.3 Арматурные сетки для горизонтальных швов кладки вне несущих конструкций должны соответствовать одному из типов, указанных в 6.2.

6.2.4 Наименьший диаметр продольных проволок сварных или плетеных сеток из стальной проволоки должен составлять 1,25 мм.

6.2.5 Число витков поперечной проволоки вокруг продольной проволоки в стальной плетеной сетке должно составлять не менее 1,5.

6.2.6 Просечно-вытяжные сетки следует изготавливать из одного из двух указанных в таблице 6.1 полосовых материалов.

Т а б л и ц а 6.1 — Характеристики полосового материала для просечно-вытяжных сеток

Материал	Наименьшая толщина полосы, мм	Характеристический наименьший предел текучести полосы, Н/мм ²
Оцинкованная сталь по ЕН 10327	0,4	140
Нержавеющая сталь по ЕН 10088	0,3	210

6.3 Размеры арматурных сеток и допускаемые предельные отклонения

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 В документе на изделие производитель должен указать геометрические размеры арматуры и арматурных сеток для горизонтальных швов кладки согласно данным, приведенным в таблице 6.2.

6.3.1.2 Предельные отклонения от проектных размеров изделия должны соответствовать таблице 6.2.

6.3.1.3 При отборе проб согласно разделу 9 и выполнении измерений согласно 6.3.2 или 6.3.3 значения, полученные в результате испытаний и измерений пробных образцов арматуры для горизонтальных швов кладки, могут отличаться от декларируемых значений не более чем значение, указанное в таблице 6.2.

П р и м е ч а н и е — См. определение термина «декларируемое значение» в 3.1.6.

Т а б л и ц а 6.2 — Допускаемые предельные отклонения размеров изделия

Размер	Предельные отклонения для сетки	
	из стальной проволоки	просечно-вытяжной
Длина l	$\pm 1,5 \%$	$\pm 5 \%$ -2%
Ширина a	$\pm 5 \%$	$\pm 5 \%$
Высота профиля t	$\pm 0,2$ мм, если $t \leq 2$ мм и $\pm 0,4$ мм, если $t > 2$ мм	$\pm 0,5$ мм
Диаметры проволоки s и d	$\pm 0,1$ мм	—
Площадь поперечного сечения A_s	Неприменимо	$\pm 7 \%$
Расстояния между проволоками d и e	$\pm 3 \%$	—
Шаг и ширина ячейки f и g	Неприменимо	± 2 мм

6.3.2 Определение диаметра проволоки

6.3.2.1 Диаметр проволоки определяют следующим образом:

- диаметр каждой гладкой круглой проволоки в пробном образце определяют с помощью микрометра в двух перпендикулярных друг другу направлениях с точностью до 0,01 мм. Диаметр проволоки считают среднее значение двух измерений;

- для определения диаметра гладкой фасонной проволоки от каждой проволоки строительного элемента вырезают испытуемые образцы длиной не менее 200 мм, состоящие из одного или нескольких отрезков. Поверхности разрезов должны быть чистыми и проходить поперек проволоки параллельно друг другу. С точностью до 1 мм определяют длину l_g испытательного образца. С точностью до 0,01 г определяют массу m испытательного образца и с точностью до двух знаков после запятой определяют площадь поперечного сечения A_c , мм², по следующей формуле:

$$A_c = \frac{m}{l_g \rho} \cdot 10^6,$$

где ρ — номинальная плотность мягкой стали, равная 7850 кг/м³. Для нержавеющей стали $\rho = 7950$ кг/м³. Диаметр проволоки рассчитывают с точностью до двух знаков после запятой по формуле

$$2 \cdot \sqrt{\frac{A_c}{\pi}};$$

- диаметр проволоки с органическим покрытием определяют после удаления органического покрытия.

6.3.3 Определение площади поперечного сечения изделия

Из сетки из стальной проволоки фахверковой конфигурации или из просечно-вытяжной сетки вырезают испытательный образец таким образом, чтобы его длина составляла число, кратное значению b (или f соответственно), но не менее 200 мм. Поверхности разрезов должны быть чистыми и проходить поперек проволоки параллельно друг другу. С точностью до 1 мм определяют длину l_g испытательного образца. С точностью до 0,01 г определяют массу m испытательного образца и с точностью до двух знаков после запятой определяют площадь поперечного сечения A_e , мм², по следующему выражению:

$$A_e = \frac{m}{l_g \rho} \cdot 10^6.$$

Номинальная плотность ρ мягкой стали равна 7850 кг/м³, нержавеющей стали — 7950 кг/м³.

6.3.4 Определение прочих размеров

Прочие размеры определяют с помощью калиброванного измерительного устройства с точностью до ± 1 %.

6.4 Механическая прочность изделий

6.4.1 Механическая прочность арматуры для горизонтальных швов кладки для несущих конструкций

6.4.1.1 Характеристический предел текучести продольной проволоки

В документе на изделие производитель должен указать характеристический предел текучести продольной проволоки. При выполнении отбора проб согласно разделу 9 и испытаний согласно ЕН 10002-1, ЕН ИСО 7500-1, ЕН ИСО 9513 и ИСО 10606 с применением испытательных образцов, имеющих по меньшей мере одно место сварки в пределах измеренной длины, верхний предел текучести продольных проволок должен быть не ниже декларируемого значения (см. таблицу 6.3).

6.4.1.2 Пластичность продольной проволоки

В документе на изделие производитель должен указать категорию пластичности продольной проволоки на основании таблицы 6.3 с применением данных, полученных в результате испытания на предел текучести согласно 6.4.1.1.

Т а б л и ц а 6.3 — Категории пластичности изделий

Категория	Общее удлинение при наибольшем усилии A_{gt}	Соотношение прочности на растяжение и предела текучести R_m/R_e
Высокая пластичность	> 5 %	> 1,08
Нормальная пластичность	> 2,5 %	> 1,05
Низкая пластичность	Декларируемое значение (наименьшее значение)	Декларируемое значение (наименьшее значение)

6.4.1.3 Характеристический предел текучести поперечной проволоки

В документе на изделие производитель должен указать характеристический предел текучести поперечной проволоки. Если несущая способность арматуры для горизонтальных швов кладки хотя бы частично зависит от поперечных проволок, то предел текучести поперечных проволок должен быть по меньшей мере равен пределу текучести продольных проволок. При выполнении отбора проб согласно разделу 9 и испытаний согласно ЕН 10002-1, ЕН ИСО 7500-1 и ЕН ИСО 9513 верхний предел текучести поперечных проволок должен быть не ниже декларируемого значения.

6.4.1.4 Прочность при сдвиге

Если несущая способность арматуры для горизонтальных швов кладки хотя бы частично зависит от прочности при сдвиге мест сварки, то производитель указывает прочность при сдвиге каждого участка сварки. При выполнении отбора проб согласно разделу 9 и испытаний согласно ЕН 846-3 прочность при сдвиге участков сварки должна быть не ниже декларируемого значения. Помимо этого прочность при сдвиге испытываемых образцов ни в коем случае не должна быть менее 70 % декларируемого значения.

6.4.2 Механическая прочность арматуры для горизонтальных швов кладки для несущих конструкций

6.4.2.1 Сварная или плетеная сетка из стальной проволоки

В документе на изделие производитель должен указать характеристический предел текучести проволоки. При выполнении отбора проб согласно разделу 9 и испытаний согласно ЕН 10002-1, ЕН ИСО 7500-1 и ЕН ИСО 9513, а в случае сварной сетки из стальной проволоки с применением испытательных образцов, имеющих по меньшей мере одну зону сварки в пределах измеренной длины, верхний предел текучести проволок должен быть не ниже декларируемого значения. При отсутствии явлений текучести определяют условный предел текучести при 0,2-процентном относительном удлинении $R_{p0,2}$ или предел прочности при растяжении для общего удлинения 0,5 % $R_{e0,5}$, причем определяющим является меньшее значение.

6.4.2.2 Сетка просечно-вытяжной формы

В документе на изделие производитель должен указать характеристический предел текучести полосы. Наименьшие значения должны соответствовать таблице 6.1.

6.5 Прочность сцепления и длина нахлеста

В документе на изделие производитель должен указать длину нахлеста, необходимую для обеспечения полной эффективности арматуры для указанной комбинации раствора и кладки, а также вид нахлеста. В пределах нахлеста должны быть предусмотрены соответствующие сварные поперечные соединения, если они увеличивают сцепление. Длина нахлеста в несущих конструкциях должна исходить из прочности сцепления анкерного крепления, которое также необходимо указывать. При выполнении отбора проб согласно разделу 9 и испытания с применением комбинаций раствора и кладки согласно ЕН 846-2 характеристическое значение прочности испытываемых образцов должно быть по меньшей мере равно декларируемому значению прочности сцепления.

6.6 Долговечность

6.6.1 Устойчивость к коррозии зависит как от вида нагрузки, воздействующей на каменную кладку, так и от установленного материала и покрытия.

6.6.2 Материалы для изготовления арматуры для горизонтальных швов кладки и соответствующих систем защиты от коррозии отбирают согласно требованиям раздела 4.

7 Описание и обозначение изделий

В описании и обозначении производитель подтверждает или устанавливает данные, указанные в таблице 7.1, для каждого поставляемого продукта.

Т а б л и ц а 7.1 — Обозначения параметров арматуры для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях

Арматура для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях	Структурный элемент настоящего стандарта
1 Условное обозначение материала/покрытие	Таблица 5.1
2 Класс пластичности	6.4.1.2, таблица 6.3
3 Прочность на сдвиг мест сварки (если применимо)	6.4.1.4
4 Форма, размеры и допустимые отклонения от размеров	6.3, таблица 6.2

Окончание таблицы 7.1

Арматура для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях	Структурный элемент настоящего стандарта
5 Декларируемое значение характеристического предела текучести продольной проволоки	6.4.1.1
6 Декларируемое значение характеристического предела текучести поперечной проволоки	6.4.1.3
7 Длина нахлеста и прочность сцепления для комбинации раствора и кладки (если применимо)	6.5

Т а б л и ц а 7.2 — Обозначение параметров арматуры для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях

Арматура для горизонтальных швов кладки в несущих конструкциях	Структурный элемент настоящего стандарта
1 Условное обозначение материала/покрытия	Таблица 5.1
2 Форма, размеры и допустимые отклонения от размеров	6.3, таблица 6.2
3 Декларируемое значение характеристического предела текучести проволоки или полосы	6.4.2
4 Длина нахлеста и прочность сцепления для комбинации раствора и кладки (если применимо)	6.5

8 Маркировка

На арматуре для горизонтальных швов кладки или на ее упаковке, в накладной, счете-фактуре или в сопроводительных документах наносят отчетливую и несмываемую маркировку, содержащую следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;
- наименование или идентификационный символ, а также официальный адрес производителя или его полномочного представителя;
- однозначный идентификационный номер, однозначное обозначение или однозначный код, с помощью которого продукт может быть идентифицирован и который подразумевает его описание и обозначение.

9 Оценка соответствия требованиям настоящего стандарта

9.1 Общие положения

9.1.1 Производитель или его представитель подтверждает соответствие своего продукта требованиям настоящего стандарта и декларируемым значениям характеристик продукта с помощью:

- первичных испытаний продукта (см. 9.2);
- внутризаводского контроля производства (см. 9.3).

9.1.2 Вместо эталонных методов испытаний, установленных настоящим стандартом, допускается применять альтернативные методы, за исключением первичных испытаний и спорных случаев, при условии, что альтернативные методы испытаний будут отвечать следующим условиям:

- между результатами эталонных методов испытаний, с одной стороны, и альтернативными методами испытаний, с другой стороны, должно существовать соответствие;
- данное соответствие должно быть подробно обосновано.

9.2 Первичные испытания

9.2.1 После завершения разработки нового типа продукта и до начала его производства и реализации проводят соответствующие первичные испытания в целях подтверждения того, что запланированные в ходе разработки свойства продукта отвечают требованиям настоящего стандарта и декларируемым показателям. В случае изменения исходных материалов или технологии производства,

в результате чего, по мнению производителя, может появиться новый тип продукта, соответствующие первичные испытания повторяют. Подлежащими выполнению испытаниями являются установленные настоящим стандартом испытания и/или расчеты для тех характеристик, которые выбирают с учетом предусмотренной области применения продукта из следующего перечня:

- размеры и предельные отклонения размеров (см. 6.3);
- характеристический предел текучести продольной проволоки (см. 6.4.1.1);
- пластичность продольной проволоки (см. 6.4.1.1 и 6.4.1.2);
- характеристический предел текучести поперечной проволоки (см. 6.4.1.3);
- прочность сварных швов при сдвиге (если применимо — см. 6.4.1.4);
- прочность сцепления (см. 6.5).

9.2.2 Результаты первичных испытаний регистрируют и хранят для предъявления при инспекционном контроле. Отбор проб для первичных испытаний выполняют согласно 9.4.

9.3 Внутривзаводской контроль производства

9.3.1 До начала реализации продукта необходимо составить план внутривзаводского контроля производства и внести его в руководство по проведению внутривзаводского контроля производства. С этого момента все основные изменения исходных материалов, технологии производства или графика текущего контроля, влияющие на свойства или применение продукта, регистрируют в данном руководстве.

9.3.2 В руководстве указывают методы внутривзаводского контроля производства, относящиеся к декларируемым и подтвержденным первичными испытаниями показателям свойств продукта.

9.3.3 Методы внутривзаводского контроля производства должны включать в себя систему постоянного внутреннего контроля процесса производства, обеспечивающую соответствие реализуемых через торговую сеть продуктов настоящему стандарту и декларируемым значениям.

9.3.4 Постоянный контроль на заводе-изготовителе включает в себя один или несколько из указанных ниже пунктов:

- a) текущий контроль и проверки проектирования продукта;
- b) текущий контроль, проверки и испытания с применением результатов испытаний для контроля оборудования, исходного сырья или поставленных материалов, а также технологии производства;
- c) текущий контроль, проверки и испытания готового продукта.

Производитель должен выбрать пункты a) (если применимо), b) и/или c) и зарегистрировать это в руководстве по внутривзаводскому контролю производства. В приложении А приведены методы и критерии, которые следует учитывать при текущем контроле продукта.

П р и м е ч а н и е — Производитель, работающий по системе обеспечения качества согласно ЕН ИСО 9001, выполняет требования настоящего раздела и приложения А.

9.4 Отбор проб для первичного испытания и независимый контроль поставляемых партий

9.4.1 Минимальное число пробных образцов для единичного испытания указано в таблице 9.1. Пробы отбирают по произвольному принципу. Допускается использование для первичных испытаний образцов, отобранных до начала производства, если будет доказано, что их эксплуатационные характеристики являются репрезентативными для продуктов серийного производства.

9.4.2 При необходимости проверки соответствия партии или всего объема поставки арматуры для горизонтальных швов кладки, поставленной на строительную площадку или установленной на строительном объекте, пробные образцы отбирают из партии или всего объема поставки выборочным способом. Число выборочных проб должно быть не менее числа, указанного в таблице 9.1.

Т а б л и ц а 9.1 — Число пробных образцов для испытаний

Типовое испытание		Минимальное число для одного испытания
Подраздел, подпункт	Характеристика	
6.2	Размеры	10
6.4.1.1 и 6.4.1.2	Характеристический предел текучести и пластичность продольной проволоки, ЕН 10002 и ИСО 10606	10
6.4.1.3	Характеристический предел текучести и пластичность продольной проволоки, ЕН 10002 и ИСО 10606	10
6.4.1.4	Прочность мест сварки при сдвиге (если применимо), ЕН 846-2	10
6.5	Прочность сцепления, ЕН 846-3	5

Приложение А
(обязательное)

План внутризаводского контроля производства

А.1 Общие положения

Пункты, которые должны быть изложены в руководстве по внутризаводскому контролю производства (далее — руководство), относятся к системе контроля, принятой по 9.3, и определены в А.2—А.4.

А.2 Проектирование продукта**А.2.1 Выполнение проектирования и расчеты**

Производитель описывает методы однозначного определения, проверки, контроля и актуализации требований к расчетам и критериям расчетов, имеющих существенное значение для применения продукта и его технических характеристик.

А.2.2 Способы общения

Производитель описывает способы общения между проектным отделом и производственными отделами на предприятии-изготовителе или независимыми предприятиями-субподрядчиками.

А.3 Процесс производства**А.3.1 Исходное сырье или поставленные материалы**

Производитель устанавливает критерии приемки поставленных материалов и применяемые им методы по обеспечению соответствия этим критериям.

А.3.2 Технология производства

В системе внутризаводского контроля производства должны быть установлены существенные признаки оборудования или технологии производства с указанием периодичности контроля, проверок и испытаний, а также показатели и критерии, требуемые для контроля как оборудования, так и процесса производства. В случае возникновения несоответствий установленным контрольным данным или критериям должны быть указаны предпринимаемые меры. Весовое и измерительное оборудование калибруют в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне.

А.3.3 Испытания готового или частично готового продукта

Если система внутризаводского контроля производства включает в себя испытания образцов готовой продукции или частично готовых продуктов или состоит только из этих испытаний, то число пробных образцов и периодичность отбора проб подлежат регистрации вместе с полученными результатами испытаний в целях подтверждения выпускаемой партии требованиям настоящего стандарта и декларируемым значениям свойств продукта. Эти записи должны предоставляться при проведении проверок соответствующими органами. Для типовых испытаний готовых или частично готовых продуктов выборочным способом отбирают образцы из обычного процесса производства.

А.3.4 Оборудование

Испытательное оборудование, влияющее на результаты испытаний, калибруют в соответствии с нормативными документами, действующими на национальном уровне.

А.4 Оценка результатов и дальнейшие действия**А.4.1 Общие положения**

Указанные ниже пункты, применяемые при необходимости, относятся как к проектированию продукта (см. А.2), так и к процессу производства (см. А.3)

А.4.2 Оценка результатов

По возможности результаты проверок и испытаний подвергают статистическому анализу на основании атрибутов и переменных в целях установления соответствия продукции требованиям настоящего стандарта и декларируемым значениям.

А.4.3 Регистрация

Результаты и детали проверок и испытаний регистрируют с указанием соответствующей даты.

А.4.4 Обратная прослеживаемость

В руководстве устанавливают системы обратной прослеживаемости проектов, поставленных материалов и использования материалов.

В руководстве определяют систему контролирования складских запасов готовой продукции.

А.4.5 Корректировочные меры для материалов и продуктов, не соответствующих требованиям

В руководстве описывают и регистрируют неотложные меры, предпринимаемые в случае несоответствия поставленных материалов или готовых продуктов установленным требованиям. Данные меры должны включать в себя необходимые действия по устранению дефекта, переработке руководства (при необходимости), обнаружению и отбраковке некачественного исходного сырья, некачественных поставленных материалов и некачественных готовых продуктов, а также по принятию решения о том, подлежат ли некачественные готовые продукты выбраковке или исправлению оптимальным методом.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международного
и европейских стандартов национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
EN 846-2	—	*
EN 846-3	—	*
EN 10002-1	—	*
EN 10020:2000	MOD	ГОСТ Р 54384—2011 (EN 10020:2000) «Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам качества»
EN 10088-1	—	*
EN 10088-2	—	*
EN 10088-3	—	*
EN 10244-1	—	*
EN 10244-2	—	*
EN 10245-1	—	*
EN 10245-2	—	*
EN 10245-3	—	*
EN 10326	—	*
EN 10327	—	*
EN ISO 7500-1	—	*
EN ISO 9513	—	*
ISO 10606	—	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного (европейского) стандарта. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD — модифицированные стандарты.		

Библиография

- EN 846-2:2000 Methods of test for ancillary components for masonry — Part 2: Determination of bond strength of prefabricated bed joint reinforcement in mortar joints (Методы испытаний вспомогательных компонентов каменной кладки. Часть 2. Определение прочности сцепления готовой арматуры для горизонтальных швов кладки в строительных соединениях)
- EN 1996-1-1 Eurocode 6: Design of masonry structures — Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures (Еврокод 6. Проектирование и расчет сооружений из кирпичной кладки. Часть 1-1. Общие правила для армированной и неармированной кирпичной кладки)

УДК 693.2 (083.74):006.354

ОКС 91.080.30

Ключевые слова: арматурная сетка для каменной кладки, методы контроля

Редактор *Т.Н. Мартынова*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 22.11.2016. Подписано в печать 26.12.2016. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 33 экз. Зак. 3290.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru